# REVAT® FILM

## REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA FACHADAS

## DESCRIPCIÓN

**REVAT FILM** es un revestimiento a base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, cargas, pigmentos minerales y aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.




| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Densidad aparente | 1,35 ± 0,15 g/cm$^3$ |
| pH | 8,3 ± 0,5 |
| Extracto seco | 50 ± 5% |
| Comportamiento al fuego | No inflamable |
| Secado para repintado | 8 a 12 h |
| Temperatura de aplicación | +5ºC a +35ºC |
| Secado al tacto | 1 a 3 horas |
| Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) | ≤ 1000 μg/m$^3$ |

## APLICACIONES

Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, y pinturas en buen estado.

## PROPIEDADES

Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable.
Excelente adherencia sobre el soporte.
Excelente resistencia a la intemperie.

## SOPORTE

El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del soporte.

## MODO DE EMPLEO

1. Agitar el contenido del bidón mecánicamente.
2. Para una primera mano, diluir entre un 10 y un 15% con agua, según la porosidad del soporte.
3. Para manos posteriores, se puede diluir hasta un 10% y se aplica con brocha, rodillo o con pistola airless.
4. Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar las juntas de trabajo.

## RECOMENDACIONES

- Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
- Proteger las aristas frente a la penetración del agua de lluvia.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Limpiar de inmediato las herramientas con agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico.

## RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **REVAT FILM** es de 3-5 $m^2$/Kg por mano y según tipo de soporte.

## PRESENTACIÓN

Se presenta en envase de plástico de 20 Kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

## ALMACENAMIENTO

Envase original, bien cerrado, en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del frío (heladas): 2 años.